



Interiérové
a fasádní barvy

VÍCE NEŽ BARVY

Název výrobku:

AQUADECOL EPOXY CLEAR SG

Zařazení výrobku:

barvy na minerální podklady

Stručný popis výrobku:

pololesklý vodou ředitelný 2K epoxidový lak
na podlahy a stěny

Použití: transparentní pololesklý vodou ředitelný dvousložkový epoxidový lak určený k nátěrům svislých a vodorovných betonových konstrukcí, k nátěrům betonových podlah, k dekoračním a ochranným nátěrům zdiva, vápenných a vápenocementových omítek, k vrchním ochranným nátěrům dostatečně soudržných epoxidových nebo výše pojených akrylátových barev či tenkovrstvých (např. mozaikových) omítkovin, případně po odzkoušení k nátěrům dalších materiálů jako je dřevo, dřevovláknité materiály, základovaný kov apod. Oproti disperzním akrylátovým nátěrům má násobně vyšší odolnost proti opotřebení.

Lak je určený především pro použití ve vnitřním prostředí. Při méně náročných požadavcích jej lze na minerální podklady použít i ve venkovním prostředí, ale při silné či dlouhodobé expozici UV zářením může docházet ke změně lesku a odstínu či ke „křídování“ povrchu.

Lak slouží rovněž jako epoxidový penetrační základ, pouze je potřeba zvolit větší zředění vodou – viz dále.

Nátěr vytváří pololesklý plně omyvatelný mechanicky odolný povrch rezistentní vůči běžným chemikáliím vyskytujícím se např. v garážích, skladech či řemeslnických dílnách jako jsou ropné produkty, detergenty apod. (vyjma roztoků kyselin, např. kyseliny sírové, fosforečné, solné, octové). Lak je také vhodný do nemocničních a potravinářských prostor, škol a prádelen, kde díky svým vlastnostem umožňuje udržovat prostory bez mikrobů. Lak je vyhovující pro použití na plochy přicházející do nepřímého styku s potravinami a současně vyhovující pro použití na plochy přicházející do přímého styku se suchými potravinami při teplotě do 40 °C. Oproti rozpouštědlovým epoxidovým systémům lak obsahuje pouze malé množství volně těkavých organických látek (VOC).

Nátěrová hmota není určena pro ochranu a obnovu celistvosti betonových konstrukcí ve smyslu ČSN EN 1504-2, není ani určena pro nátěry speciálních vysoce únosných a oproti opotřebení odolných průmyslových podlah a chemických provozů.

Odstín: transparentní.

Vydatnost: 7 - 8 m² z 1 kg natužené směsi v jedné vrstvě (při DFT 50 µm).

Tužení (poměr složka 1 : AQUAD. EPOXY složka 2)

hmotnostně	100 : 27
objemově	100 : 25

Ředidlo: voda (destilovaná, demineralizovaná, příp. pitná)

Doporučené hmotnostní ředění natužené směsi:

pro přípravu penetračního nátěru	20 – 50 % hm.
pro vrchní nátěr	5 – 15 % hm.

Doporučené objemové ředění natužené směsi:

pro přípravu penetračního nátěru	21 – 54 % obj.
pro vrchní nátěr	5,5 – 16 % obj.

Nanášení: štětcem, válečkem, stříkáním Airless. Pro dosažení stejnorodého vzhledu nátěru není vhodné kombinovat více nanášecích technik.

Podklad: suchý, izolovaný od zemní vlhkosti, vyzrálý, soudržný (pevnost min. 1,5 MPa), bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, nemastný, zbavený bednicích olejů apod. U savého podkladu a betonu je doporučeno napenetrování podkladu naředěným výrobkem AQUADECOL EPOXY CLEAR SG (do úplného nasycení podkladu penetračním roztokem, u velmi savých

podkladů je třeba penetraci opakovat i několikrát, nepoužívat běžné akrylátové apod. penetrace). Nátěr se nesmí provádět na vlhký či čerstvý beton. Vrstvičku „cementového mléka“ vyloučeného na betonovém povrchu je nutné předem odstranit. U aplikací přímo na vápenné nebo vápenocementové omítky je také nutné jejich plně vyzrání/karbonatace – tj. pH omítek by nemělo být vyšší jak 8,5 (kontrolu lze provést pH testerem). Více viz aplikační postupy. Strojně hlazené, kletované nebo jiné extrémně hladké povrchy je nutné předem vhodným způsobem zdrsnit (nejlépe pískováním). Vzhledem k rozmanitosti povrchů, na které se lak nanáší, se nejprve doporučuje provést test na konkrétní povrch. Po skončení přípravy povrchu je povrch nutné důkladně zbavit veškerého prachu a všech nesoudržných uvolněných částí betonu. Aplikace na disperzní nátěrové hmoty je možná pouze v případě, že jsou dostatečně přídržné a výše pojené (s minimální odolností proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 ve třídě 1 až 3) např. Brillant 100, Brillant Creative, Brillant Effect, Hettline Super Wash, apod.

Aplikační teplota: teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat v rozmezí +10 až +30 °C (lépe +15 až +25 °C).

Příprava laku před použitím: nejprve se např. špachtlí dokonale promíchá samotná Složka 1. Poté se dle předepsaného tužícího poměru za stálého míchání přidá AQUADECOL EPOXY Složka 2 a obě složky se důkladně promíchají např. vrtačkou s metlou, mícháním špachtlí apod. není dostatečné. Pozor, při míchání postupujte tak, aby nedošlo k napěnění směsi. Obě složky by před smícháním měly mít podobnou teplotu, optimální teplota obou složek před zpracováním je 15 až 20 °C. Teprve natužená směs se dle potřeby přídí vodou dle předepsaného množství, voda se do směsi opět dokonale vmíchá, např. pomocí vrtačky. Taktο vzniklá naředěná směs se ponechá 10 až 15 minut odstát. Pozor, je nutné důsledně dodržovat předepsaný poměr tužení, nedodržení poměru může mít za následek zhoršení technických parametrů nátěrového filmu a rozdíly lesku. Zpracovatelnost připravené směsi je při 15 až 25 °C cca 2 hodiny, poté dochází k jejímu tuhnutí a lepení. Vyšší teplota dobu zpracovatelnosti zkracuje. Neaplikovat směs po této době, nátěrový film by neměl požadované parametry.

Stručný nátěrový postup:

1. nesoudržné podkladové vrstvy se odstraní (obroušením, otryskáním apod.). Savý podklad se napenetruje naředěným lakem (viz doporučené ředění) do úplného nasycení podkladu. U nátěru betonové podlahy je penetraci nutno provádět za použití „ryžového“ kartáče na tyči nebo štětcem tak, aby došlo k řádnému zapravení nátěrové hmoty do pokladu. V případě potřeby je třeba penetraci stejným způsobem opakovat.
2. po důkladném proschnutí, min. 24 hod., je možné aplikovat vrchní nátěr ve dvou a více vrstvách. Mezi nátěry je opět nutné časové rozmezí min. 24, lépe 36 hodin. Každá plocha se natírá/stříká souvisle a bez přerušení od jednoho okraje ke druhému. Povrchy nedostupné pro váleček/stříkací pistoli (kouty, rohy, žláby, úzke špalety, atd.) se vždy musí natírat předem s použitím k tomu vhodného štětce nebo menšího válečku.
3. všechny pomůcky vyčistit od zbytků směsi vodou dříve než směs zatuhne. Po aplikaci nátěrové hmoty



Interiérové
a fasádní barvy

VÍC NEŽ BARVY

je potřeba místnost dostatečně větrat aby docházelo k odvodu vlhkosti z nátěrového filmu a bylo tak umožněno jeho zrání. Nátěrový film je při 20 °C a běžné vlhkosti pochozí po cca 48 hodinách, plně zatížitelný po 5 až 7 dnech.

Skladování složek: při +5 až +25 °C. Nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užité vlastnosti minimálně do data uvedeného na obalu (EXP.), tj. 24 měsíců od data výroby u Složky 1 a 36 měsíců u Složky 2.

Balení: podle aktuální nabídky – viz ceník

Vlastnosti složky 1:

Obsah netěkavých látek -sušina (ČSN EN ISO 3251, 105 °C, 60 min., odstín bílý)	≥36 % hmotnostních ≥33 % objemových
Hustota	cca 1,05 g/cm ³

Vlastnosti složky 2:

Obsah netěkavých látek -sušina (ČSN EN ISO 3251, 105 °C, 60 min.)	≥100 % hmotnostních ≥100 % objemových
Hustota	cca 1,14 g/cm ³

Vlastnosti nátěrové hmoty (natužené směsi):

Klasifikace vnitřní nátěrové hmoty (ČSN EN 13300, čl. 4.1, 4.2)	konečné použití: dekorace typ pojiva: epoxidová pryskyřice
Charakteristika nátěrové hmoty (ČSN EN 1062-1, čl. 4.2, 6, 4.1)	vodou-ředitelná, G ₂ /E ₃ /S ₁ /V ₀ /W ₃ /A ₀ /C ₀ typ pojiva: epoxidová pryskyřice
Obsah netěkavých látek - sušina (ČSN EN ISO 3251, 105 °C, 60 min., odstín bílý)	≥49 % hmotnostních ≥46 % objemových
Hustota	cca 1,07 g/cm ³
Zrnitost (ČSN EN 13300)	jemný
Zrnitost (ČSN EN 1062-1)	třída S ₁ (jemná)
Spotřeba (při DFT 50 μm)	cca 0,13 – 0,14 kg/m ²
Zpracovatelnost (při 15 - 25 °C)	2 hodiny
Zasychání (ČSN EN ISO 9117-5, stup. 4; WFT 100 μm, t = 20 °C, rel. vlhkost vzduchu φ = 60 % obj.)	≥2 hodiny
Přetíratelnost (při 20 °C)	po 24 (lépe 36) hod.
Pochůznost (při 20 °C)	po 48 hodinách
Plná zatížitelnost (při 20 °C)	5 – 7 dní

Parametry zaschlého vyztuženého nátěru:

Stupeň lesku (klasif. dle ČSN EN 927-1)	pololesk (Semi gloss, SG)
Lesk (ČSN EN 13300)	středně lesklý
Lesk (ČSN EN 1062-1)	třída G ₂ (střední lesk)
Tloušťka suchého filmu (ČSN EN 1062-1)	třída E ₃
Třída odolnosti vůči otěru za sucha - metoda Clemen (PN HET ZM 10-01)	0 (velmi vysoká)
Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1)	třída V ₀ (bez požadavku)

Tloušťka ekvivalentní difúzní vzduchové vrstvy s _d (ČSN EN ISO 7783)	bez požadavku
Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)	třída 1 (velmi vysoká)
Propustnost vody v kapalně fázi (ČSN EN 1602-1)	třída W ₃ (nízká)
Vodotěsnost (ČSN 73 2578)	0 kg/m ² za 0,5 h
Přidržitost k podkladu (ČSN 73 2577; suchý beton)	vyhovuje ≥3,5 MPa
Schopnost přemostování trhlin (ČSN EN 1602-1)	třída A ₀ (bez požadavku)
Propustnost oxidu uhličitého (ČSN EN 1602-1)	třída C ₀ (bez požadavku)
Protisklizné vlastnosti, statický ^a a dynamický ^d součinitel smykového tření (dle ČSN 74 4507, naměřené střední hodnoty celého zkušebního souboru, podklad hladká cementová deska, bez posypu)	za sucha 0,59 μ _s 0,89 μ _d za mokra 0,63 μ _s 0,54 μ _d
Kritérium protiskliznosti podlah v bytových a pobytových místnostech a částech staveb užíváných veřejností včetně pasáží a krytých průchodů ve smyslu ČSN 74 4505, čl. 4.17.	za sucha - splňuje za mokra - splňuje
Nepřímý styk s potravinami	vyhovuje
Přímý styk se suchými potravinami a pokrmy (v souladu s hygienickými požadavky EU a ČR)	vyhovuje
Odolnost ropným produktům kapkovou zkouškou (ČSN EN ISO 2812-4, vodorovné uložení vzorku; nafta, benzín, minerální olej, 168 hodin)	vyhovuje (bez viditelných změn a puchýřkování)
Odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům (dle modifikované ČSN EN ISO 4628-1:2016)	Alkohol (70%, expozice ≥24 hod.) Chloramin T (2%, chloramin, expozice ≥24 hod.) Persteril (0,5%, expozice ≥24 hod.) Ajatin 1% (100%, expozice ≥24 hod.) Sekusept aktiv (2%, expozice ≥24 hod.) Incidur rapid (1%, expozice ≥24 hod.) Desam GK (2%, expozice ≥24 hod.) Incidin Plus (0,5%, expozice ≥24 hod.) Jar (0,5%, expozice ≥24 hod.) Iron (100%, expozice ≤5 hod.) Savo (5%, expozice ≤2 hod.) Betadine (100%, neodolný) Ocet (8%, neodolný) Čističe na bázi kyselin např. kys. fosforečné (neodolný)
Pozn.: vzhledem k rozmanitosti dezinfekčních a čisticích prostředků se nejprve doporučuje jejich odzkoušení, a to na zkušební ploše nebo v místech, kde případné poškození nátěrového filmu nebude na závadu.	

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a obsah VOC jsou uvedeny na obalu složek a v bezpečnostních listech jednotlivých složek. Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaj orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.